

# WOODEX AQUA WOOD OIL

---

<b>TYP</b>	Vodouředitelný olej na dřevo do exteriéru, obsahuje voduodpudivé látky a látky zabraňující degradaci dřeva.
<b>UŽITÍ</b>	Určen zejména na povrchovou úpravu zahradního nábytku z exotických dřevin, jako např. teak, dub a mahagon. Další objekty jsou mola, ploty, dveře. Není vhodný do skleníků či výběhů pro zvířata.

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Netěkavé látky</b>	Asi 24 vol. % EU VOC (kat A/h): 30 g/l 2010. VOC výrobku max. 30 g/l
<b>Praktická spotřeba</b>	Neopracované dřevo    asi 8 m <sup>2</sup> /l Ohoblované dřevo        asi 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Hustota</b>	asi 0,85 g/ml
<b>Doba schnutí, +23°C</b>	
- proti prachu	za 6 hod
- suchý	za 1 den
	Vyvarujeme se však přílišné mechanické zátěži v průběhu prvních pár dní. Případnou další vrstvu lze nanést druhý den.
<b>Ředidlo, mytí pomůcek</b>	Voda. Pomůcky umyjeme ihned po použití teplou vodou.
<b>Konečný efekt</b>	Vsákne se do dřeva a obvykle nevytváří viditelný film.
<b>Odstíny</b>	Bezbarvý, a transparentní odstíny – viz. <a href="#">vzorkovník</a> .
<b>Odolnost vůči povětrnosti</b>	Objekty vystavené trvalým povětrnostním zátěžím je vhodné opatřit opravným nátěrem jednou do roka.

---

## POKYNY PRO POUŽITÍ

<b>Příprava povrchu</b>	Z povrchu odstraníme odlupující se barvu, špínu, prach a plíseň. Staré vrstvy barev a laků odstraníme. Povrch z exotického dřeva je třeba nechat alespoň 2 týdny pod vlivem prostředí. Dříve ničím neošetřený povrch doporučujeme opatřit napouštědlem. Dřívější nátěry barvou nebo lakem je třeba odstranit.
-------------------------	---

## Natírání

Před použitím přípravků pečlivě promícháme. WOODOX PUUÖLJY AQUA nanášíme štětcem, houbou nebo stříkáním. I máčení je možné.

Nanášení opakujeme podle kvality povrchu, dokud se olej nepřestane vsakovat. Abychom zlepšili nasákavost povrchu, můžeme olej naředit 10-30%. Přebytkovou vrstvu setřeme asi po 30 minutách.

## Podmínky pro použití

Povrch musí být suchý. Při práci a schnutí oleje má být teplota vzduchu, povrchu a výrobku nad +10°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.

**MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU, OBJEDNEJTE SI JEJ [ZDE](#).**

Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny údaje jsou jen informativní, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd. Vzhledem k tomu, že nemůžeme ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.